

# Fiche produit

## Rasant

### Polyester/coton core spun, hydrophobe

- WR = water-repellent = hydrophobe
- le fil core spun traditionnel
- pour les coutures de fermeture et surpiqûres hydrophobes
- robuste à la couture
- homologué pour de nombreuses applications
- pour les broderies mates hydrophobes



### Données Techniques:

Titrage	Ref Tex	Masse linéique (dtex) (DIN EN ISO 2060)	Masse linéique (Nm) (DIN EN ISO 2060)	Force de rupture (cN) (DIN EN ISO 2062)	Allongement à la rupture (%) (DIN EN ISO 2062)	Aiguille Nm	Aiguille N°
11	260	678 * 4	15 / 4	11470	24	160-180	23-24
15	200	648 * 3	15 / 3	9274	22	140-160	22-23
20	135	429 * 4	23 / 4	7304	22	130-160	21-23
25	120	449 * 3	22 / 3	5680	20	130-160	21-23
35	80	416 * 2	24 / 2	3711	21	110-130	18-21
50	60	214 * 3	47 / 3	3116	25	100-110	16-18
75	40	214 * 2	47 / 2	2079	24	90-100	14-16
120	24	138 * 2	73 / 2	1079	21	70-80	10-12

### Propriétés de résistance:


Solidité des couleurs à la lumière artificielle représentative de la lumière du jour (ISO 105 B 02)	≥ 4
Solidité des couleurs après nettoyage à sec (ISO 105 D 01)	≥ 4
Solidité des couleurs à la transpiration (ISO 105 E 04)	≥ 4
Solidité des couleurs aux frottements 1) à sec (ISO 105 X 12)	≥ 4
Solidité des couleurs aux frottements 2) mouillé (ISO 105 X 12)	≥ 4
Solidité des couleurs après lavage à 60°C (ISO 105-C06 E2S)	≥ 3-4
Solidité des couleurs à l'eau (ISO 105 E 01)	≥ 4

Coloris 4000 : résistance des couleurs aux frottements 1) à sec Grade 3 Lorsqu'il est utilisé pour des applications extérieures, des changements de coloris liés à la présence de coton peuvent apparaître.

## Assortiment:

Titrage	Ref Tex	Ref titrage broderie	Finition	Ref Article	Conditionnement	Type de bobine	Nb de coloris
11	260	-	WR	01063	1.100 m	Co	sur demande
15	200	-	WR	01065	1.400 m	Co	sur demande
20	135	-	WR	01046	1.500 m	Co	sur demande
25	120	-	WR	01054	2.000 m	Co	sur demande
35	80	-	WR	5006	5.000 m	Co	sur demande
50	60	15	WR	00129	5.000 m	Co	sur demande
75	40	30	WR	1026	5.000 m	Co	sur demande
120	24	40	WR	00478	10.000 m	Co	sur demande

### Légende:



## Utilisation principale:

- Textiles d'extérieur



## Autres applications:

- Habillement
- Broderie

## Certifications et tests spécifiques:

